

Spachtelmörtel

Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható hidraulikus glettanyag

Jellemzés					
Rendeltetés	A Spachtelmörtel hidraulikus glettanyag vízzel való keverés után alkalmas: <ul style="list-style-type: none"> Egyenetlen, durva, struktúrált felületek simítására, glettelésére. Fészkek és hibahelyek kijavítására Fügák kitöltésére Kötőanyaga fehér portlandcement				
Külső megjelenés	Fehér színű				
Alkalmazási terület	Csak kültéri feldolgozás Az alkalmas fogadófelületek: <ul style="list-style-type: none"> Beton földem- és falfelületek Az MSZ 16000/2 szerinti vb 4-8, vh 5-10 minőségű vakolatok. Minden hordképes és ásványi struktúrált vakolat. Nem hordható fel szennyezett alizatra.				
Műszaki adatok					
Termékcsoport	Glettanyag				
Feldolgozási tudnivalók					
Alapfelület	Az alapfelület szilárd, tiszta, száraz és teherbíró legyen, elválasztó-rétegektől, kivirágzásoktól és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie				
Az alapfelület előkészítése	Az aljazot gondosan meg kell tisztítani, a szennyeződések és a sablonolaj maradványokat el kell távolítani.				
Feldolgozási hőmérséklet	Feldolgozási és alapfelülethőmérséklet alsó határa: +5°C, fagyveszélyes időben nem használható				
Rétegfelépítés	Az ásványi, műgyanta, szilikon vakolatok vagy festékek a Spachtelmörtel teljes száradása után hordhatók fel.				
Keverési arány	25 kg (1 zsák) szárazhabarcsból kb. 7 liter vizet kell önteni, és alaposan össze kell keverni.				
Anyag-előkészítés	Rövid érlelési idő után a konzisztenciáját további víz hozzáadásával úgy kell beállítani, hogy a habarcs kanállal könnyen eldolgozható legyen.				
Feldolgozási idő	A habarcs még kb. 3 órán át dolgozható fel.				
Anyagszükséglet	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alkalmazás módja</th> <th>Anyagszükséglet kb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>glettvassal</td> <td>1,8-2,0 kg/m² mm-ként Anyagszükséglet a felhasználási területtől, és a felülettől függ.</td> </tr> </tbody> </table>	Alkalmazás módja	Anyagszükséglet kb.	glettvassal	1,8-2,0 kg/m ² mm-ként Anyagszükséglet a felhasználási területtől, és a felülettől függ.
Alkalmazás módja	Anyagszükséglet kb.				
glettvassal	1,8-2,0 kg/m ² mm-ként Anyagszükséglet a felhasználási területtől, és a felülettől függ.				
Feldolgozás	A glettanyagot kőműveskanállal vagy glettvassal lehet felhordani és elsimítani A Spachtelmörtel cementet tartalmaz. Nedvességgel, vízzel erősen lúgosan reagál, ezért óvni kell a bőrt és a szemet. Ha a szembe kerül, akkor alaposan ki kell öblíteni, és orvoshoz kell fordulni.				
A munkaeszközök tisztítása	Használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.				
Szállítás					
Szín	Fehér por 25 kg-os papírzsákban				
Raktározás					
Raktározási feltételek	Száraz helyen kell tárolni.				
Raktározási idő	Minőségét az eredeti csomagolásban megőrzi... (lásd a csomagoláson)				
Különleges tudnivalók					
Biztonság	Ez a termék az érvényes EU irányelvek szerint megjelölés-köteles. Az első beszerzésnél EG biztonsági adatlapot adunk. Kérjük, vegyék figyelembe a termék kezelésével, raktározásával és ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatásokat.				
GIS-KÓD	-				
ÉME vizsgálat száma	A-783/96				
Kiadás ideje	2004. 12. 06.				
	Olyan alkalmazásokhoz, melyeket ez a műszaki ismertető nem említ kifejezetten, ki kell kérni a Sto AG előzetes véleményét.				
	Az információk ill. adatok a szokásos alkalmazási célok ill. a szokásos felhasználásra való alkalmasság biztosítására szolgálnak.				